



# Eurolack E 90

## 2К-Ероxi-Spachtel

### Информация о продукте

Eurolack E 90 - это не содержащая растворитель шпатлевка на основе эпоксидной смолы для нанесения на железо, цветные металлы (цинк, алюминий), пластмассы и минеральные грунты. Eurolack E 90 водостойкая к морской воде.

Оттенок цвета	светло-серый		
Соотношение компонентов смеси	2 части Eurolack E 90 A: 1 часть Eurolack E 90 B		
Отвердитель	E 90 B		
Разбавитель			
Spritzviskosität 20° C			
обработка	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Время жизни	35 - 40 Мин.		
Толщина слоя	До 2 см		
Высушивание при 20 °C	обработка после 3 - 5 ч.		

#### Условия обработки:

Менее 10 °C не обрабатывают.

Указания:

Основание должно быть чистым и обезжиренным. Поверхности зачищают. Eurolack E 90 A и Eurolack E 90 B перед обработкой хорошо смешивают.

Примерно до 180 °C жароустойчиво, поэтому подходит для шпатлевания перед порошковой окраской.

Характеристика  
Eurolack E 90 A  
Eurolack E 90 B

VbF  
отсутствует  
отсутствует

Опасное предписание материала  
Xi; N  
C, едкий

Эта памятка служит информацией! Технические данные соответствуют согласно нашему знанию состоянию техники и основываются на долгосрочных опытах при изготовлении наших продуктов